

サンファイン™AQの接着

サンファイン™AQは、他の素材と接着剤などを用いて、貼り合わせることも可能です。

ポリエチレンは表面活性が低いので、通常の接着剤では十分な接着強度が得られません。（専用の接着剤が必要です。）

サンファイン™AQは、多孔体ですので、接着剤の投錨効果*1)を得る事が出来、接着剤の種類を選択すれば通常の接着剤での接着が可能です。

サンファイン™AQには、比較的粘度が高い接着剤であれば、ゴム系、ウレタン系、エポキシ系などの接着剤が使用可能です。

（接着剤は、ある程度、サンファイン™AQ気孔に入り込むことが必要です。また、接着剤の粘度が低すぎますと、サンファイン™AQの気孔の中に染み込んでしまい、肝心の接着面には接着剤が少なくなり、十分な接着力が得られません。）

*1) 投錨効果：接着剤が気孔の中などに入り込んで、船の錨の様な効果を発揮する現象。

-
- * これらの数値は、定められた試験方法に基づいて得られた代表値であり、保証値あるいは製品スペックではありません。個々の用途に最適なグレードを選ぶ目安としてご参照下さい。なお、これらの数値は物性改良のため変更することがあります。
 - * これらの商品に関するお問い合わせは下記 URL「お問い合わせ」よりお願いいたします。

旭化成株式会社

ポリエチレン事業部
サンファイン営業部

TEL 03-6699-3261 FAX. 03-6699-3447

URL <http://www.ak-sunfine.com/>

E-mail sunfine@om.asahi-kasei.co.jp