

サンファイン™SHの原料物性

サンファイン™SHの原料物性測定例を示します。

項目	測定方法	単位	SH810	SH821
メルトマスフローレート	JIS K 7210-1	g/10min	0.08	0.07
密度	JIS K 7112	kg/m ³	958	956
かさ比重	JIS K 6722	-	0.5	0.45
粉体粒度(メインピーク)	JIS Z 8815	μm	100	350
融点(融解ピーク温度)	JIS K 7121	°C	135	135

- * これらの数値は、定められた試験方法に基づいて得られた代表値であり、保証値あるいは製品スペックではありません。個々の用途に最適なグレードを選ぶ目安としてご参照下さい。なお、これらの数値は物性改良のため変更することがあります。
- * これらの商品に関するお問い合わせは下記 URL「お問い合わせ」よりお願いいたします。

旭化成株式会社

ポリエチレン事業部
サンファイン営業部

TEL 03-6699-3261 FAX. 03-6699-3447

URL <http://www.ak-sunfine.com/>

E-mail sunfine@om.asahi-kasei.co.jp