

サンファイン™SHの焼結成形品物性

サンファイン™SHの焼結成形品の物性測定例を示します。

項目	測定方法	単位	SH810	SH821
引張破断強度	JIS K 7113(準)	MPa	5.9	3.9
引張破断伸び	JIS K 7113(準)	%	10	5
曲げ弾性率	JIS K 7203(準)	MPa	310	98
見掛け密度	JIS K 7222(準)	kg/m ³	600	450

焼結成形品は、成形条件により物性が大きく異なりますのでご注意ください。

- * これらの数値は、定められた試験方法に基づいて得られた代表値であり、保証値あるいは製品スペックではありません。個々の用途に最適なグレードを選ぶ目安としてご参照下さい。なお、これらの数値は物性改良のため変更することがあります。
- * これらの商品に関するお問い合わせは下記 URL「お問い合わせ」よりお願いいたします。

旭化成株式会社

ポリエチレン事業部
サンファイン営業部

TEL 03-6699-3261 FAX. 03-6699-3447

URL <http://www.ak-sunfine.com/>

E-mail sunfine@om.asahi-kasei.co.jp